

BOTH SIDE SMOOTH PURE WHITE- PURE WHITE SOLID BOARD

CARTONE BIANCO PURO-BIANCO PURO ACCOPPIATO ALTO SPESSORE BILUCIDO

GSM	THICKNESS	BULK	TABER STIFFNESS 7.5°	
Grammatura	Spessore	Volume	Rigidità Taber 7.5°	
			Longitudinal	Transversal
			MD	CD
1000	1,50	1,50	4640	1300
1320	2,00	1,51	6980	2750
1650	2,50	1,51	9000	3900
1970	3,00	1,52	>10000	>4000
2300	3,50	1,52	/	/
2630	4,00	1,52	/	/

Spessori intermedi disponibili    Other thicknesses available

## TOLERANCES

### Tolleranze

GSM	+/- 5%
MOISTURE 6,5%	+/- 1%
THICKNESS	+/- 5%
STIFFNESS	+/- 10%