

BOTH SIDE DIRTY GREY SOLID BOARD WITHOUT COVERS

CARTONE GRIGIO GRIGIO ACCOPPIATO SENZA COPERTINA NE RETRO

GSM	THICKNESS	BULK	TABER STIFFNESS 7.5°	
Grammatura	Spessore	Volume	Rigidità Taber 7.5°	
			Longitudinal	Transversal
g/mq	mm	cm3	MD	CD
1050	1,50	1,43	3250	1120
1390	2,00	1,44	6900	2720
1724	2,50	1,45	>10000	>4500
2070	3,00	1,45	/	/
2400	3,50	1,46	/	/
2870	4,20	1,46	/	/

Spessori intermedi disponibili

Othe thicknesses available

TOLERANCES

Tolleranze

GSM	+/- 5%
MOISTURE 6,5%	+/- 1%
THICKNESS	+/- 5%
STIFFNESS	+/- 10%