

BOTH SIDE SMOOTH PURE WHITE- GREY SOLID BOARD

CARTONE BIANCO PURO- GRIGIO ACCOPPIATO ALTO SPESSORE BILUCIDO

GSM	THICKNESS	BULK	TABER STIFFNESS 7.5°	
			Longitudinal	Transversal
Grammatura	Spessore	Volume	Rigidità Taber 7.5°	
g/mq	mm	cm3	MD	CD
965	1,50	1,55	4540	1240
1290	2,00	1,55	6900	2520
1600	2,50	1,56	>10000	3580
1920	3,00	1,56	>10000	>4000
2240	3,50	1,56	/	/
2550	4,00	1,56	/	/

Spessori intermedi disponibili  
thicknesses available

Other

## TOLERANCES

### Tolleranze

GSM	+/- 5%
MOISTURE 6,5%	+/- 1%
THICKNESS	+/- 5%
STIFFNESS	+/- 10%